



# Brantho-Korrux®

M.A.S

## 3 en 1

### Pintura Anticorrosiva

Capa base, intermedia y de acabado

- Para hierro y acero y también para superficies oxidadas
- Adherente al aluminio, acero inoxidable, capas de pinturas antiguas, cinc, plástico etc.
- Alta cobertura y larga duración debido a la alta calidad de la protección anticorrosiva



# Brantho-Korrux®



## 3 en 1

### Pintura Anticorrosiva Capa base, intermedia y de acabado

- Libre de poros, semi-brillante, elástica
- Secado rápido, muy buen recubrimiento de los bordes, alto cubrimiento
- Para brocha, rodillo y pistola
- Reduce la carga de trabajo debido a la alta cobertura, ahorra una capa y material de pintura
- Se reduce el consumo de pintura debido a la alta proporción de partículas sólidas
- Larga duración por a la alta calidad de la protección anticorrosiva
- Adherencia extremadamente alta asegura una protección duradera
- La alta elasticidad ayuda a evitar daños en la pintura
- Puede aplicarse en hierro, acero, óxido, acero inoxidable, aluminio, capas de pinturas antiguas, cobre, vidrio, cinc, muchos plásticos duros y otras superficies.
- El secado es rápido: de 20 a 30 minutos la pintura deja de estar pegajosa, secado al tacto después de 1-2 horas, Piezas pintadas obtienen su adherencia óptima y pueden ser apilables en aproximadamente 3 días (depende del espesor de la capa, no es posible acelerar el secado)

Duración de la protección	hasta 5 años	hasta 15 años	más de 15 años	ejemplos
<b>Corrosividad</b>				
C1 insignificante	min. 60µ	min. 60µ	min. 80µ	Interior: edificios con calefacción, oficinas, tiendas, escuelas, hoteles
C2 bajo	min. 60µ	min. 80µ	min. 160µ	Interior: edificios sin calefacción Exterior: zonas rurales
C3 mediano	min. 80µ	80-160µ	160-240µ	Interior: naves de producción, lavanderías Exterior: atmósfera de ciudad e Industria
C4 fuerte	80-160µ	min. 160µ	min. 240µ	Interior: plantas industriales, piscinas Exterior: zona industria y litoral
C5J muy fuerte	160-240µ	160-240µ	240-320µ	Interior: edificios con condensación permanente Exterior: alta humedad, atmósfera agresiva
C5M muy fuerte	160-240µ	160-240µ	240-320µ	Interior: edificios con condensación permanente Exterior: zona litoral y offshore

#### ¿Qué más...?

Dos capas de Brantho-Korrux 3 en 1 asegura una protección anticorrosiva de hasta 15 años para superficies expuestas a altas cargas de corrosión

Tres capas de Brantho-Korrux 3 en 1 ofrece la duración máxima de protección anticorrosiva para superficies expuestas a las más altas cargas de corrosión

Una capa y media de Brantho-Korrux 3 en 1 es lo más utilizado por nuestro clientes en la práctica (por ejemplo las esquinas, bordes, soldaduras... se preparan por adelantado y después se da una capa completa a toda la superficie)